

POPIS KVALITY STAVEBNÉHO REZIVA

Znak výberu	IMB I. - druhá trieda	EBW - prvá trieda
Hrče	zarastené, zdravé hrče sa dovoľujú do 3/4 šírky kusu; nezarastené do 1/2 šírky kusu	zarastené hrče sa dovoľujú, ak ich rozmer nepresahuje 1/2 šírky kusu; nezarastené do 1/4 šírky kusu
Zafarbenie bielou, hubami, zamodralosť	dovoľuje sa do 50 % plochy u max. 50 % kusov v dodávke	dovoľuje sa do 25 % plochy u max. 25 % kusov v dodávke
Hniloba	začervenalosť do 50 %, mäkká hniloba sa netoleruje	netoleruje sa
Poškodenie hmyzom	dovoľujú sa malé otvory v počte 10 ks na 1 bm plochy, maximálne u 30 % kusov	dovoľujú sa malé otvory v počte 4 ks na 1 bm plochy, maximálne u 20 % kusov
Trhliny čelné	tolerujú sa, ak neohrozujú pevnosť kusu	ak neprechádzajú skrz, tolerujú sa
Trhliny bočné	tolerujú sa, ak neohrozujú pevnosť kusu	sú povolené, ak nezasahujú do plochy hlbšie ako 1/2 hrúbky kusu
Trhliny plošné	tolerujú sa, ak neohrozujú pevnosť kusu	do 1/2 dĺžky kusu ak neprechádzajú skrz, do 1/2 šírky kusu ak prechádzajú skrz, nesmie byť ohrozená pevnosť kusu
Odlupčivé jadro	toleruje sa u max. 25 % kusov v kamiónovej dodávke	netoleruje sa
Smolníky	tolerujú sa	tolerujú sa jednostranné do dĺžky 100 mm v počte 3 ks na každý meter dĺžky
Obliny	dovoľujú sa po celej dĺžke kusu na oboch stranách jednej strany do 1/2 hrúbky	dovoľujú sa na oboch stranách jednej plochy dosky do 1/3 hrúbky a 1/4 dĺžky kusu u max. 20 % kusov
Zarastená kôra	toleruje sa maximálne u 10 % počtu kusov v kamiónovej dodávke	netoleruje sa
Dreň	dovoľuje sa	dovoľuje sa
Zakrivenie	plošné, bočné, skrutkovito do 0,5 % dĺžky, priečne do 1 % dĺžky	plošné a bočné do 0,3 % dĺžky, priečne sa dovoľuje do 3 % šírky kusu

Uvedený popis kvality sa vzťahuje na stav reziva pri jeho dodaní.