

Saunová lata Termodrevo Osika

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55396/1230	22 mm	80 mm	3 000 mm

Termicky modifikované drevo sa vyznačuje **zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou.**

Termická modifikácia dreva je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieľným dopadom na zlepšenie jeho odolnosti voči vode a biologickým škodcom. Vďaka termickej modifikácii získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu.



Vlastnosti a parametre:

- minimálne trojstranne bez hrč a bez chýb
- vysušené na vlhkosť dreva 8-10 %
- štvorstranne hobľované
- všetky štyri pozdĺžne okraje sú zaoblené s polomerom 5 mm

VLASTNOSTI



Saunové laty

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	22 mm
Šírka	80 mm
Dĺžka	3 000 mm
Profil	Hobľovaný
Drevina	Termodrevo Osika

Viac informácií <https://www.jafholz.sk/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazzkovic--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazzkovic--laty/saunova-lata-termodrevo-osika-p5016974>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

